



FICHE TECHNIQUE

Prizma Apprêt cellulosique

- Nature** Apprêt cellulosique.
- Utilisation** Couche intermédiaire pour carrosserie.
- Propriétés** Séchage rapide à l'air.
Accepte tout type de finition.



Caractéristiques

Densité	1.280 ± 0.050
Viscosité à 20-25 °C	150" + 10" CF4
Rendement	5-6 m2/kg pour une épaisseur du film humide de 75-80 µ (40-45 µ sec).
Séchage à 20-25 °C	- HT : 10' - SEC : 30'
Aspect	Mat
Délai de stockage sous abri	12 mois dans son emballage d'origine fermé.
Conditionnement	1 kg, 3 kg, 16 kg.

Préparation de surface Support propre et sec.

Application Trempé, pistolet.

Conseils d'emploi Dilution: Diluant cellulosique.
Ne pas appliquer à des températures 5°C et > 40 °C et à un taux d'humidité >80%.

Santé et sécurité :

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette.

Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité



☎ 0560 056 444
☎ 023 69 62 37
☎ Contact@edgt.dz

EDGT